

满批石膏 F90 TDS 产品说明书

产品概述

满批石膏 F90 采用优质脱硫石膏，经过粉碎碾磨、260℃低温煅烧，辅以重钙粉、缓凝剂等辅料。用于石膏板表面的精细找平，也可用于预处理的混凝土、砖面等内墙面和顶面的满批处理。

执行标准

符合中国 GB/T28627-2012 抹灰石膏

项目	初凝	终凝	保水率	抗折强度
国家标准	≥1.0h	≤8.0h	≥90%	≥3.0MPa
项目	抗压强度	拉伸粘接强度	细度 (0.2mm 筛余)	
国家标准	≥6.0MPa	≥0.5MPa	≤40%	

适用范围

用于石膏板表面的精细找平，也可用于预处理的混凝土、砖面等内墙面和顶面的满批处理。

调制方法

1. 本品只需加水，水粉比理论建议为 0.5:1，实际用量以实际施工稠度为准。

应用数据

加水比例	1:0.5
推荐使用时间	≤40min (20℃)
适宜施工温度	+5℃~+35℃

施工方法

1. 24 小时以内最佳施工温度范围：5℃~35℃。
2. 施工前检查墙面，将墙面的腻子层铲除干净，孔洞应预先填平，清扫墙面浮灰后用界面剂滚涂，基层不平整使用倍福德找平石膏后再批刮效果更好。
3. 本品只需加水，水粉比理论建议为 0.5:1，实际用量以实际施工稠度为准。
4. 待墙面干燥后，用批刀或刮刀将本产品均匀涂在墙面上，建议每次批刮厚度为 1mm。

倍福德新型建材（江苏）有限公司

江苏省镇江市句容市下蜀镇临港工业区科创园 6 号

400-188-6001 www.behoft.com



扫一扫关注倍福德

5. 待第一道完全干燥后，进行第二遍施工，施工厚度根据墙面平整度进行调整，完全固化后，方可进行打磨和涂料施工。

包装及保质期

包装：20kg±0.5kg

保质期：6个月。

运输存储

1. 运输过程中防止雨淋、受潮、影响产品性能；
2. 离地储存于干燥环境中，严禁露天堆放，做好防潮处理并避免连续高温；
3. 开封后的产品建议一次使用完毕，不得与其他产品混用；切勿将调配后已干的产品再次加水混合使用。