

嵌缝石膏 J90 TDS 产品说明书

产品概述

喷涂石膏 J90 采用优质脱硫石膏，经过粉碎碾磨、260℃低温煅烧，辅以重钙粉、缓凝剂等辅料。适用于石膏板和其他轻质板材的接缝处理，也可用于覆盖螺钉眼，修复墙面裂缝、孔洞、表面修饰，阴阳角处理。

执行标准

符合中国 JC/T2075-2011 标准

项目	初凝	终凝	保水率	抗拉强度	打磨性
行业标准	≥40min	≤120min	≥85%	≥0.6MPa	0.2-1.0g
项目	抗裂性	抗腐化性	施工性	细度 (0.2mm 筛余)	
行业标准	无裂缝	无色变、无霉变、无异味	刮抹无障碍、不打卷	≤1.0%	

适用范围

适用于石膏板和其他轻质板材的接缝处理，也可用于覆盖螺钉眼，修复墙面裂缝、孔洞、表面修饰，阴阳角处理。

调制方法

1. 只需要加水调制：使用清洁的工具和容器，将嵌缝石膏放入水中，先加水后加粉，每公斤嵌缝石膏约需要 0.5 公斤水，静置 2 分钟后搅拌均匀即可使用。如机械搅拌，注意勿过度搅拌，调制好的嵌缝石膏在 45 分钟内使用完毕为宜。

应用数据

加水比例	1:0.5
推荐使用时间	≤40min (20℃)
适宜施工温度	+5℃~+35℃

施工方法

1. 24 小时以内最佳施工温度范围：5℃~35℃。

倍福德新型建材（江苏）有限公司

江苏省镇江市句容市下蜀镇临港工业区科创园 6 号

400-188-6001 www.behoft.com



扫一扫关注倍福德

2. 在嵌缝处涂抹第一道填缝料（厚度至少为 1mm，宽度 100-120mm），压实接缝纸带，并刮去纸带下多余填缝料，再立即覆盖一层填缝料，等待干燥。
3. 待第一道填缝料完全干燥后，涂抹第二道填缝料（比前一道两边各宽出 50-60mm），并待其干燥。
4. 第二道填缝料干透后，检验所做的接缝平整度，然后再用刮刀薄薄的抹上第三道填缝料，比第二道两边各宽出 50-60mm，总宽度约为 300mm。
5. 待整个接缝完全干燥后，轻轻打磨接缝表面，使之形成平整、光滑的表面，以获得完美的无缝饰面。

包装及保质期

包装：20kg±0.5kg

保质期：6 个月。

运输存储

1. 运输过程中防止雨淋、受潮、影响产品性能；
2. 离地储存于干燥环境中，严禁露天堆放，做好防潮处理并避免连续高温；
3. 开封后的产品建议一次使用完毕，不得与其他产品混用；切勿将调配后已干的产品再次加水混合使用。