

开槽宝 R90 TDS 产品说明书

产品概述

开槽宝 R90 采用优质脱硫石膏，经过粉碎碾磨、260℃低温煅烧，辅以重钙粉、缓凝剂等辅料。用于室内开槽后的修补处理，也可用于覆盖螺钉眼，墙面裂缝、孔洞、表面修复，阳角处理。

执行标准

符合欧洲 EN13279 石膏粘结剂

项目	石膏粘结剂含量	初凝	抗折强度	抗压强度	粘结强度
欧洲标准	≥50%	≥20min	≥1.0N/mm ²	≥2.0N/mm ²	≥0.1N/mm ²

适用范围

用于室内开槽后的修补处理，也可用于覆盖螺钉眼，墙面裂缝、孔洞、表面修复，阳角处理。

调制方法

1. 只需要加水调制：使用清洁的工具和容器，将开槽宝放入水中，先加水后加粉，每公斤开槽宝约需要 0.5—0.6 公斤水，静置 2 分钟后搅拌均匀即可使用。如机械搅拌，注意勿过度搅拌，调制好的开槽宝在 45 分钟内使用完毕为宜。

应用数据

加水比例	1:0.5
推荐使用时间	≤40min (20℃)
适宜施工温度	+5℃~+35℃

施工方法

- 24 小时以内最佳施工温度范围：5℃~35℃。
- 将搅拌均匀的开槽宝涂抹到开槽处，应用力挤压涂抹填平。
- 分层封堵，一次封堵不宜超过 30mm。
- 槽口太深可分两次施工，待第一层产生强度后可二次施工。
- 最后封堵时，表面 1cm 处贴网格布，比槽口要宽 20cm，每边 10cm，待表层干燥后进行表

面处理。

包装及保质期

包装：20kg±0.5kg

保质期：6个月。

运输存储

1. 运输过程中防止雨淋、受潮、影响产品性能；
2. 离地储存于干燥环境中，严禁露天堆放，做好防潮处理并避免连续高温；
3. 开封后的产品建议一次使用完毕，不得与其他产品混用；切勿将调配后已干的产品再次加水混合使用。

